



## Elastorub

### Sehr widerstandsfähige Schutzfarbe

#### Beschreibung

Hochwertige, elastische Deckfarbe auf Basis von 100 % Acrylharz. Bietet eine hohe Beständigkeit gegen Witterung und UV-Strahlung. Samtartig mattes Finish.

#### Untergründe

Wird auf Fassaden in ländlichen, maritimen oder städtischen Umgebungen. Auch geeignet für Innenwände in Feuchträumen wie Badezimmer, Küchen, Toiletten ... aufgetragen.

#### Eigenschaften

|                                           |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| • <b>Bindemittel:</b>                     | 100 % Acrylharz                         |
| • <b>Feste Füllstoffe:</b>                | Titandioxid und mineralische Füllstoffe |
| • <b>Lösemittel:</b>                      | Wasser und Glykole                      |
| • <b>Dichte:</b>                          | ± 1,33                                  |
| • <b>Trockenextrakt in Gewicht:</b>       | ± 55 %                                  |
| • <b>Trockenextrakt in Volumen:</b>       | ± 41 %                                  |
| • <b>Glanzgrad:</b>                       | samtartig matt (9 GU bei 60°)           |
| • <b>Nassabriebbeständigkeit:</b>         | Klasse 1 nach DIN EN 13300              |
| • <b>Empfohlene Filmdicke pro Schicht</b> |                                         |
| <b>Trocken:</b>                           | 33 µm - 40 µm                           |
| <b>Nass:</b>                              | 83 µm - 100 µm                          |

#### VOC-Gehalt

Dieses Produkt enthält höchstens 40 g/l.  
EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/c): 40 g/l (2010).

#### Trocknungszeit bei 20 °C

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| • <b>Staubtrocken:</b>    | 30 Minuten   |
| • <b>Überstreichbar:</b>  | 5 Stunden    |
| • <b>Durchgetrocknet:</b> | 2 bis 3 Tage |

#### Ergiebigkeit

10 bis 12 m<sup>2</sup>/l je nach Art des Untergrunds und Verarbeitungsverfahren.

#### Verdünnungsverhältnis

5 bis 10 % Wasser.

Die Wirksamkeit unserer Produkte oder Systeme beruht auf gründlichen Laboruntersuchungen und langjähriger praktischer Erfahrung. Wir übernehmen jedoch keine Haftung für Probleme, da das Endergebnis von vielen Faktoren beeinflusst werden kann, die uns nicht unbedingt bekannt sind. Version vom 08. September 2026.



## Elastorub

Sehr widerstandsfähige Schutzfarbe

### Airless-Spritzpistole (bei 20 °C mit dem ungefärbten Produkt getestet)

- **Druck:** 100 - 120 bar
- **Düsen:** 0,015" - 0,021"
- **Winkel:** 40° - 60°
- **Verdünnung:** 0 %
- **Maximale Ergiebigkeit pro Schicht:** 3,5 m<sup>2</sup>/l

### Merkmale

- Einfaches Auftragen.
- Hohe Deckkraft.
- Hohe Schutzkraft.
- Ausgezeichnete Haftung.
- Wasserdampfdurchlässig.
- Witterungsbeständig.
- Leicht zu reinigen: sehr abwaschbar.

### Verfügbare Verpackungsgrößen

4 l - 10 l

### Verarbeitungsbedingungen

Umgebungstemperatur zwischen 10°C en 25°C mit einer Untergrundfeuchtigkeit von maximal 10 %.

### Arbeitsanleitung

- Dieses Produkt wird auf einem gesunden, sauberen und trockenen Untergrund aufgetragen.
- Glänzende Untergründe sollen vor Verarbeitungsbeginn mattiert werden.
- Kretende oder sehr saugende Untergründe sollen mit einer bindenden Grundierung vorher behandelt werden.
- Schmutzige oder infizierte Untergründe (Pilze, Schimmel) sollen sorgfältig gereinigt und entfettet werden als auch mit der geeigneten Behandlung behandelt werden.

### Lagerung & Entsorgung

Das Produkt ist in der originalverschlossenen Verpackung kühl sowie vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützt zu lagern. Leere Gebinde einer geeigneten Abfallsammelstelle zuführen. Produktreste gemäß den geltenden örtlichen und nationalen Vorschriften entsorgen.

### Sicherheit

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Bei Unwohlsein ärztliche Hilfe hinzuziehen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Entsorgen Sie Inhalt und Behälter gemäß den örtlichen, regionalen, nationalen oder internationalen Vorschriften. Enthält Biozidprodukte (Konservierungsmittel). Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on + CMIT/MIT (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.