



Vinirock I5

Fassadenputz – mittlere Körnung (1,5 mm)

Beschreibung

Dekorativer und schützender Putz auf der Basis einer nicht verseifbaren Vinylcopolymerdispersion. Weist eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Witterung, UV-Strahlung und Temperaturschwankung auf.

Untergründe

Wird auf Fassaden und Innen- oder Außenwänden aus Beton, Zementputz, Ziegelsteinen, Gips(karton), usw. aufgetragen.

Eigenschaften

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Bindemittel: | Vinylcopolymere |
| • Feste Füllstoffe: | Titandioxid und mineralische Füllstoffe mit untersuchter Korngrößenverteilung |
| • Lösemittel: | Wasser |
| • Dichte: | ± 1,67 |
| • Trockenextrakt in Gewicht: | ± 74 % |
| • Trockenextrakt in Volumen: | ± 57 % |
| • Glanzgrad: | matt |

VOC-Gehalt

Dieses Produkt enthält höchstens 40 g/l.
EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/c): 40 g/l (2010).

Trocknungszeit bei 20 °C

- | | |
|---------------------------|--------------|
| • Staubtrocken: | 5 Stunden |
| • Überstreichbar: | 24 Stunden |
| • Durchgetrocknet: | 2 bis 3 Tage |

Ergiebigkeit

2 bis 4 kg/m² je nach Art des Untergrunds und Verarbeitungsverfahren.

Verdünnungsverhältnis

Bis zu 10 % Wasser.

Die Wirksamkeit unserer Produkte oder Systeme beruht auf gründlichen Laboruntersuchungen und langjähriger praktischer Erfahrung. Wir übernehmen jedoch keine Haftung für Probleme, da das Endergebnis von vielen Faktoren beeinflusst werden kann, die uns nicht unbedingt bekannt sind. Version vom 08. September 2026.



Vinirock I5

Fassadenputz – mittlere Körnung (1,5 mm)

Merkmale

- Sehr angenehmes Auftragen.
- Verdeckt Unebenheit des Untergrunds.
- Witterungsbeständig, stoßfest und verschleißfest.
- Alkalibeständig.
- Wasserabweisend.
- Sehr füllender, flexibler Film.
- AFNOR-Klassifizierung NFT 30-700- Familie II - Klasse 2b.

Verfügbare Verpackungsgrößen

20 kg

Verarbeitungsbedingungen

Umgebungstemperatur zwischen 10°C en 25°C mit einer Untergrundfeuchtigkeit von maximal 10 %.

Arbeitsanleitung

- Dieses Produkt wird auf einem gesunden, sauberen und trockenen Untergrund aufgetragen.
- Glänzende Untergründe sollen vor Verarbeitungsbeginn mattiert werden.
- Kretende oder sehr saugende Untergründe sollen mit einer bindenden Grundierung vorher behandelt werden.
- Schmutzige oder infizierte Untergründe (Pilze, Schimmel) sollen sorgfältig gereinigt und entfettet werden als auch mit der geeigneten Behandlung behandelt werden.

Lagerung & Entsorgung

Das Produkt ist in der originalverschlossenen Verpackung kühl sowie vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützt zu lagern. Leere Gebinde einer geeigneten Abfallsammelstelle zuführen. Produktreste gemäß den geltenden örtlichen und nationalen Vorschriften entsorgen.

Sicherheit

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Bei Unwohlsein Arzt anrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Entsorgen Sie Inhalt und Behälter gemäß den örtlichen, regionalen, nationalen oder internationalen Vorschriften. Enthält Biozidprodukte (Konservierungsmittel). Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on + CMIT/MIT (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.