



Siliguard XT

Sehr widerstandsfähiger und mikroporöser
Mehrschichtlack

Beschreibung

Mikroporöser Mehrschicht-Alkyd-Lack (Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung). Feuchtigkeitsregulierend. Sorgt für ein ausgezeichnetes Haftvermögen auf Holztäfelungen und vorherigen Schichten Lack sowie für eine ausgezeichnete Deckkraft der Kanten. Weist eine sehr gute Beständigkeit gegen schlechte Witterung, UV-Strahlung und Verunreinigungen auf. Seidenglänzendes Finish.

Untergründe

Wird auf Holztäfelungen im Außen- und Innenbereich.

Kann auf bereits gestrichene Untergründe aus Metall und Hart-PVC aufgetragen werden.

Eigenschaften

• Bindemittel:	mit Silikon verstärkte Alkydharze
• Feste Füllstoffe:	Titandioxid und mineralische Füllstoffe
• Lösemittel:	aliphatische Kohlenwasserstoffe und Glykoläther
• Dichte:	± 1,38
• Trockenextrakt in Gewicht:	± 78 %
• Trockenextrakt in Volumen:	± 65 %
• Glanzgrad:	seidenglänzend (35 GU bei 60°)
• Hitzebeständigkeit:	bis zu 60°C
• Empfohlene Filmdicke pro Schicht	
Trocken:	44 µm - 55 µm
Nass:	67 µm - 83 µm

VOC-Gehalt

Dieses Produkt enthält höchstens 300 g/l.
EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/d): 300 g/l (2010).

Trocknungszeit bei 20 °C

• Staubtrocken:	5 Stunden
• Überstreichbar:	20 Stunden
• Durchgetrocknet:	2 bis 3 Tage

Ergiebigkeit

12 bis 15 m²/l je nach Art des Untergrunds und Verarbeitungsverfahren.

Die Wirksamkeit unserer Produkte oder Systeme beruht auf gründlichen Laboruntersuchungen und langjähriger praktischer Erfahrung. Wir übernehmen jedoch keine Haftung für Probleme, da das Endergebnis von vielen Faktoren beeinflusst werden kann, die uns nicht unbedingt bekannt sind. Version vom 08. September 2026.



Siliguard XT

Sehr widerstandsfähiger und mikroporöser
Mehrschichtlack

Verdünnungsverhältnis

5 bis 10 % White Spirit.

Merkmale

- Ausgezeichnetes Deckvermögen.
- Hohes Füllvermögen.
- Gute Kantenabdeckung.
- Mikroporös.
- Einfache Instandhaltung.

Verfügbare Verpackungsgrößen

1l - 2,5l

Verarbeitungsbedingungen

Umgebungstemperatur zwischen 10°C en 25°C mit einer Untergrundfeuchtigkeit von maximal 10 %.

Arbeitsanleitung

- Dieses Produkt wird auf einem gesunden, sauberen und trockenen Untergrund aufgetragen.
- Glänzende Untergründe sollen vor Verarbeitungsbeginn mattiert werden.
- Kreitende oder sehr saugende Untergründe sollen mit einer bindenden Grundierung vorher behandelt werden.
- Schmutzige oder infizierte Untergründe (Pilze, Schimmel) sollen sorgfältig gereinigt und entfettet werden als auch mit der geeigneten Behandlung behandelt werden.

Lagerung & Entsorgung

Das Produkt ist in der originalverschlossenen Verpackung kühl sowie vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützt zu lagern. Leere Gebinde einer geeigneten Abfallsammelstelle zuführen. Produktreste gemäß den geltenden örtlichen und nationalen Vorschriften entsorgen.

Sicherheit

Achtung: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Entsorgen Sie Inhalt und Behälter gemäß den örtlichen, regionalen, nationalen oder internationalen Vorschriften.

