@Attak



Vinirock 15

Gevelpleister - gemiddelde korrelgrootte (1,5 mm)

Beschrijving

Decoratieve en beschermende gevelpleister op basis van een niet verzeepbare vinylcopolymeerdispersie. Uiterst bestand tegen weersinvloeden, uv-straling en temperatuurschommelingen.

Ondergronden

Wordt aangebracht op gevels en binnen- of buitenmuren in beton, cementbepleistering, bakstenen, gips(karton), enz.

Eigenschappen

- **Bindmiddelen:** vinylcopolymeren
- **Vaste vulstoffen:** titaandioxide en minerale vulstoffen met onderzochte deeltjesgrootteverdeling
- **Oplosmiddelen:** water
- **Soortelijk gewicht:** ± 1,67
- **Vaste stof in gewicht:** ± 74 %
- **Vaste stof in volume:** ± 57 %
- **Glanseenheid:** mat

VOC-gehalte

Dit product bevat maximaal 40 g/l.
EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/c) : 40 g/l (2010).

Droogtijd bij 20 °C

- **Kleefvrij:** 5 uur
- **Overschilderbaar:** 24 uur
- **Hard:** 2 tot 3 dagen

Rendement

2 tot 4 kg/m² naar gelang de ondergrond en de applicatiemethode.

Verdunningsverhouding

Tot 10 % water.

De effectiviteit van onze producten en systemen is gebaseerd op diepgaand laboratoriumonderzoek en jarenlange praktijkervaring. We aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor problemen die zich kunnen voordoen, aangezien het eindresultaat kan worden beïnvloed door een aantal factoren waarvan wij niet noodzakelijkerwijs op de hoogte zijn. Versie van 24/09/2026.

@Attak



Vinirock 15

Gevelpleister - gemiddelde korrelgrootte (1,5 mm)

Kenmerken

- Zeer aangenaam aan te brengen.
- Maskeert onregelmatigheden in de ondergrond.
- Bestand tegen weersinvloeden, schokken en slijtage.
- Ongevoelig voor alkaliën.
- Waterafstotend.
- Zeer goed vullende, flexibele film.
- AFNOR NFT 30-700 classificatie - Familie II - Klasse 2b.

Verpakkingsopties

20 kg

Verwerkingscondities

Omgevingstemperatuur tussen 10°C en 25°C met een vochtigheidsgraad van de ondergrond van maximaal 10 %.

Instructies voor gebruik

- Gebruik het product op een zuivere, propere en droge ondergond.
- Glanzende ondergronden moeten worden geschuurd voor het aanbrengen.
- Krijtende of zeer zuigende ondergrond moet worden voorbehandeld met een fixerende drenklaag.
- Ondergronden die vuil of geïnfecteerd zijn (schimmels, schimmel) moeten grondig worden gereinigd en ontvet en op de juiste manier worden behandeld.

Houdbaarheid & verwijdering

Het product moet worden bewaard in de ongeopende originele verpakking, op een koele plaats, beschermd tegen vorst en direct zonlicht. Breng de lege verpakking naar een erkend afvalinzamelpunt. Voer productresten af overeenkomstig de geldende lokale en nationale voorschriften.

Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid en de kleding vermijden. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Voer de inhoud en verpakking af in overeenstemming met de lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving. Bevat biociden (bewaarmiddelen). Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on + CMIT/MIT (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.