



## Satinéo

### Zeer bestendige meerlagenlak

#### Beschrijving

Hoogwaardige meerlagenlak (primer en aflak) met een uitzonderlijke hechting op zeer diverse ondergronden en uiterst bestand tegen weersinvloeden, uv-straling en temperatuurschommelingen. Goed bestand tegen krassen en slijtage. Licht zijdeglanzend uitzicht.

#### Ondergronden

Wordt aangebracht op binnen- en buitenondergronden in hout, verzinkt staal, zink, aluminium, gips(karton), beton, cementbepleistering, bakstenen, enz.

#### Eigenschappen

- **Bindmiddelen:**
- **Vaste vulstoffen:**
- **Oplosmiddelen:**
- **Soortelijk gewicht:**
- **Vaste stof in gewicht:**
- **Vaste stof in volume:**
- **Glansenheid:**
- **Hittebestendigheid:**
- **Aanbevolen filmdikte per laag**

**Droog:**  
**Vochtig:**

100 % acrylaathars  
titaandioxide en minerale vulstoffen  
water en glycolen  
± 1,34  
± 55 %  
± 42 %  
licht zijdeglanzend (10 GU bij 60°)  
tot 60°C

33 µm - 40 µm  
83 µm - 100 µm

#### VOC-gehalte

Dit product bevat maximaal 130 g/l.  
EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/d): 130 g/l (2010).

#### Droogtijd bij 20 °C

- **Kleefvrij:**
- **Overschilderbaar:**
- **Hard:**

30 minuten  
3 uur  
2 tot 3 dagen

#### Rendement

10 tot 12 m<sup>2</sup>/l naar gelang de ondergrond en de applicatiemethode.

#### Verdunningsverhouding

5 tot 10 % water.

De effectiviteit van onze producten en systemen is gebaseerd op diepgaand laboratoriumonderzoek en jarenlange praktijkervaring. We aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor problemen die zich kunnen voordoen, aangezien het eindresultaat kan worden beïnvloed door een aantal factoren waarvan wij niet noodzakelijkerwijs op de hoogte zijn. Versie van 08/09/2026.



## Satinéo

### Zeer bestendige meerlagenlak

#### Airless verfspuit (bij 20 °C met ongekleurd product getest)

- **Druk:** 100 - 120 bar
- **Spuitmond:** 0,013" - 0,015"
- **Hoek:** 40° - 60°
- **Verdunning:** 0 %
- **Maximum rendement per laag:** 4 m<sup>2</sup>/l

#### Kenmerken

- Gemakkelijk aan te brengen.
- Uitstekende hechting op zeer diverse ondergronden.
- Isoleert nicotinevlekken, roet en andere in water oplosbare vlekken.
- Uiterst bestand tegen weersinvloeden, uv-stralen en temperatuurschommelingen.
- Goed bestand tegen krassen en slijtage.
- Voor gebruik binnens- en buitenshuis.

#### Verpakkingsopties

1 l - 2,5 l

#### Verwerkingscondities

Omgevingstemperatuur tussen 10°C en 25°C met een vochtigheidsgraad van de ondergrond van maximaal 10 %.

#### Instructies voor gebruik

- Gebruik het product op een zuivere, propere en droge ondergrond.
- Glanzende ondergronden moeten worden geschuurd voor het aanbrengen.
- Krijtende of zeer zuigende ondergrond moet worden voorbehandeld met een fixerende drenklaag.
- Ondergronden die vuil of geïnfecteerd zijn (schimmels, schimmel) moeten grondig worden gereinigd en ontvet en op de juiste manier worden behandeld.

#### Houdbaarheid & verwijdering

Het product moet worden bewaard in de ongeopende originele verpakking, op een koele plaats, beschermd tegen vorst en direct zonlicht. Breng de lege verpakking naar een erkend afvalinzamelpunt. Voer productresten af overeenkomstig de geldende lokale en nationale voorschriften.

#### Veiligheid

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Voer de inhoud en verpakking af in overeenstemming met de lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving. Bevat biociden (bewaarmiddelen). Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on + CMIT/MIT (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.