



Siliguard XT

Zeer bestendige en microporeuze
meerlagenlak

Beschrijving

Microporeuze meerlagen-alkydlak (primer, tussenlaag en aflak). Vochtregulerend. Zorgt voor een uitstekende hechting op houtwerk en oude lagen lak alsook voor een uitstekende dekking van de kanten. Zeer goed bestand tegen slecht weer, uv-stralen en vuilophoping. Zijdeglanzend uitzicht.

Ondergronden

Wordt aangebracht op buiten- en binnenhoutwerk.

Kan worden aangebracht op reeds geschilderde ondergronden in metaal en hard PVC.

Eigenschappen

• Bindmiddelen:	alkydharsen versterkt met silicone
• Vaste vulstoffen:	titaandioxide en minerale vulstoffen
• Oplosmiddelen:	alifatische koolwaterstoffen en glycolethers
• Soortelijk gewicht:	± 1,38
• Vaste stof in gewicht:	± 78 %
• Vaste stof in volume:	± 65 %
• Glanseenheid:	Zijdeglanzend (35 GU bij 60°)
• Hittebestendigheid:	tot 60°C
• Aanbevolen filmdikte per laag	
Droog:	44 µm - 55 µm
Vochtig:	67 µm - 83 µm

VOC-gehalte

Dit product bevat maximaal 300 g/l.

EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/d): 300 g/l (2010).

Droogtijd bij 20 °C

• Kleefvrij:	5 uur
• Overschilderbaar:	20 uur
• Hard:	2 tot 3 dagen

Rendement

12 tot 15 m²/l naar gelang de ondergrond en de applicatiemethode.

De effectiviteit van onze producten en systemen is gebaseerd op diepgaand laboratoriumonderzoek en jarenlange praktijkervaring. We aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor problemen die zich kunnen voordoen, aangezien het eindresultaat kan worden beïnvloed door een aantal factoren waarvan wij niet noodzakelijkerwijs op de hoogte zijn. Versie van 08/09/2026.



Siliguard XT

Zeer bestendige en microporeuze
meerlagenlak

Verduunningsverhouding

5 tot 10 % white spirit.

Kenmerken

- Uitstekende dekkraft.
- Hoge vulkracht.
- Goede dekking van de kanten.
- Microporeus.
- Gemakkelijk te onderhouden.

Verpakkingsopties

1l - 2,5l

Verwerkingscondities

Omgevingstemperatuur tussen 10°C en 25°C met een vochtigheidsgraad van de ondergrond van maximaal 10 %.

Instructies voor gebruik

- Gebruik het product op een zuivere, propere en droge ondergrond.
- Glanzende ondergronden moeten worden geschuurd voor het aanbrengen.
- Krijtende of zeer zuigende ondergrond moet worden voorbehandeld met een fixerende drenklaag.
- Ondergronden die vuil of geïnfecteerd zijn (schimmels, schimmel) moeten grondig worden gereinigd en ontvet en op de juiste manier worden behandeld.

Houdbaarheid & verwijdering

Het product moet worden bewaard in de ongeopende originele verpakking, op een koele plaats, beschermd tegen vorst en direct zonlicht. Breng de lege verpakking naar een erkend afvalinzamelpunt. Voer productresten af overeenkomstig de geldende lokale en nationale voorschriften.

Veiligheid

Waarschuwing: ontvlambare vloeistof en damp. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Voer de inhoud en verpakking af in overeenstemming met de lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving.

