



Viscomatt

Peinture décorative lessivable

Description

Peinture de finition à haute viscosité, lessivable et à base de copolymères vinyliques. Aspect mat.

Supports

S'applique sur des murs intérieurs et extérieurs en (plaque de) plâtre, papier peint, voile de verre, béton, enduit de ciment, panneaux de particules, etc.

Convient également sur des supports intérieurs non peints (seulement si non absorbants et non farinants).

Propriétés

• Liants :	copolymères vinyliques
• Charges solides :	dioxyde de titane et charges minérales
• Solvants :	eau et glycols
• Densité :	± 1,45
• Extrait sec en poids :	± 64 %
• Extrait sec en volume :	± 45 %
• Unité de brillance :	mat (2 GU à 60°)
• Pouvoir couvrant :	classe 1
• Résistance à l'abrasion humide :	classe 1 selon DIN EN 13300
• Épaisseur de film recommandée par couche	
Sec :	43 µm - 53 µm
Humide :	100 µm - 125 µm

Teneur en COV

Ce produit contient maximum 30 g/l. Valeur limite en UE pour ce produit (Cat. A/a) : 30 g/l (2010).

Temps de séchage à 20 °C

• Hors collant :	30 minutes
• Recouvrable :	4 heures
• Dur :	2 à 3 jours

Rendement

8 à 10 m²/l en fonction du support et de la méthode d'application.

Taux de dilution

5 à 10 % d'eau.

Conditionnements disponibles

1l - 2,5l - 4l - 10l

L'efficacité de nos produits ou systèmes repose sur une étude approfondie en laboratoire et une longue expérience pratique. Nous déclinons néanmoins toute responsabilité en cas de problème car le résultat final peut être influencé par nombre de facteurs dont nous n'avons pas nécessairement connaissance. Version du 08/09/2026.



Viscomatt

Peinture décorative lessivable

Pistolet airless (testé à 20 °C avec produit non teinté)

- **Pression :** 140 - 150 bars
- **Buse :** 0,015" - 0,019"
- **Angle :** 40° - 60°
- **Dilution :** 0 %
- **Rendement maximal par couche :** 8 m²/l

Caractéristiques

- Application aisée.
- Très bon pouvoir opacifiant.
- Blancheur élevée.
- Perméable à la vapeur d'eau.
- Non éclaboussant.
- Non saponifiable.
- Très résistant en extérieur.
- Facile à nettoyer : lessivable.

Conditions d'application

Température ambiante entre 10°C et 25°C avec une humidité du support de maximum 10 %.

Instructions d'application

- Le produit s'applique sur un support sain, propre et sec.
- Les supports brillants doivent être dépolis avant de commencer l'application.
- Les supports farinants ou très absorbant doivent être traités au préalable avec une impression fixatrice.
- Les supports sales ou infectés (champignons, moisissures) doivent subir un nettoyage et dégraissage minutieux ainsi que faire l'objet d'un traitement adapté.

Conservation & élimination

Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine non ouvert et entreposé dans un lieu frais à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil. Déposer le pot vide dans un centre de traitement de déchets. Éliminer les restes de produit conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur.

Sécurité

Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Appeler un médecin en cas de malaise. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales, régionales, nationales ou internationales. Contient des produits biocides (agents de conservation). Contient : 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one + CMIT/MIT (3:1). Peut produire une réaction allergique.