



Glisséo

Peinture décorative ultralessivable

Description

Peinture de finition haut de gamme ultralessivable à base de copolymères vinyliques. Application très agréable grâce à sa glisse exceptionnelle. Aspect mat velouté.

Supports

S'applique sur des murs intérieurs et extérieurs en (plaque de) plâtre, papier peint, voile de verre, béton, enduit de ciment, panneaux de particules, briques, fibrociment, etc.

Propriétés

• Liants :	copolymères vinyliques
• Charges solides :	dioxyde de titane et charges minérales
• Solvants :	eau et glycols
• Densité :	± 1,42
• Extrait sec en poids :	± 62 %
• Extrait sec en volume :	± 47 %
• Unité de brillance :	mat velouté (5 GU à 60°)
• Pouvoir couvrant :	classe 2
• Résistance à l'abrasion humide :	classe 1 selon DIN EN 13300
• Épaisseur de film recommandée par couche	
Sec :	38 µm - 45 µm
Humide :	83 µm - 100 µm

Teneur en COV

Ce produit contient maximum 30 g/l.
Valeur limite en UE pour ce produit (Cat. A/a) : 30 g/l (2010).

Temps de séchage à 20 °C

• Hors collant :	30 minutes
• Recouvrable :	4 heures
• Dur :	2 à 3 jours

Rendement

10 à 12 m²/l en fonction du support et de la méthode d'application.

Taux de dilution

5 à 10 % d'eau.

Conditionnements disponibles

1l - 2,5l - 4l - 10l



Glisséo

Peinture décorative ultralessivable

Pistolet airless (testé à 20 °C avec produit non teinté)

- **Pression :** 100 - 120 bars
- **Buse :** 0,015" - 0,021"
- **Angle :** 40° - 60°
- **Dilution :** 0 %
- **Rendement maximal par couche :** 4 m²/l

Caractéristiques

- Application très agréable.
- S'étale de manière optimale.
- Bon pouvoir opacifiant.
- Haut pouvoir de protection.
- Perméable à la vapeur d'eau.
- Usage en intérieur et extérieur.
- Très résistant aux intempéries.
- Facile à nettoyer : ultralessivable.

Conditions d'application

Température ambiante entre 10°C et 25°C avec une humidité du support de maximum 10 %.

Instructions d'application

- Le produit s'applique sur un support sain, propre et sec.
- Les supports brillants doivent être dépolis avant de commencer l'application.
- Les supports farinants ou très absorbant doivent être traités au préalable avec une impression fixatrice.
- Les supports sales ou infectés (champignons, moisissures) doivent subir un nettoyage et dégraissage minutieux ainsi que faire l'objet d'un traitement adapté.

Conservation & élimination

Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine non ouvert et entreposé dans un lieu frais à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil. Déposer le pot vide dans un centre de traitement de déchets. Éliminer les restes de produit conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur.

Sécurité

Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Appeler un médecin en cas de malaise. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales, régionales, nationales ou internationales. Contient des produits biocides (agents de conservation). Contient : 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one + CMIT/MIT (3:1). Peut produire une réaction allergique.