



Vinirock I5

Enduit de façade - grain moyen (1,5 mm)

Description

Crépi décoratif et protecteur à base d'une dispersion de copolymère vinylique non saponifiable. Fait preuve d'une excellente résistance aux intempéries, UV et variations de température.

Supports

S'applique sur des sur façades et murs intérieurs ou extérieurs en béton, enduit de ciment, briques, (plaques de) plâtre, etc.

Propriétés

- | | |
|----------------------------------|--|
| • Liants : | copolymères vinyliques |
| • Charges solides : | dioxyde de titane et charges minérales à répartition granulométrique étudiée |
| • Solvants : | eau |
| • Densité : | ± 1,67 |
| • Extrait sec en poids : | ± 74 % |
| • Extrait sec en volume : | ± 57 % |
| • Unité de brillance : | mat |

Teneur en COV

Ce produit contient maximum 40 g/l.

Valeur limite en UE pour ce produit (Cat. A/c) : 40 g/l (2010).

Temps de séchage à 20 °C

- | | |
|-------------------------|-------------|
| • Hors collant : | 5 heures |
| • Recouvrable : | 24 heures |
| • Dur : | 2 à 3 jours |

Rendement

2 à 4 kg/m² en fonction du support et de la méthode d'application.

Taux de dilution

Jusqu'à 10 % d'eau.

L'efficacité de nos produits ou systèmes repose sur une étude approfondie en laboratoire et une longue expérience pratique. Nous déclinons néanmoins toute responsabilité en cas de problème car le résultat final peut être influencé par nombre de facteurs dont nous n'avons pas nécessairement connaissance. Version du 07/07/2026.



Vinirock I5

Enduit de façade - grain moyen (1,5 mm)

Caractéristiques

- Application très agréable.
- Masque les irrégularités du support.
- Résistant aux intempéries, aux chocs et à l'usure.
- Insensible aux alcalis.
- Hydrophobe.
- Film souple très garnissant.
- Classification AFNOR NFT 30-700- Famille II – Classe 2b.

Conditionnement disponible

20 kg

Conditions d'application

Température ambiante entre 10°C et 25°C avec une humidité du support de maximum 10 %.

Instructions d'application

- Le produit s'applique sur un support sain, propre et sec.
- Les supports brillants doivent être dépolis avant de commencer l'application.
- Les supports farinants ou très absorbant doivent être traités au préalable avec une impression fixatrice.
- Les supports sales ou infectés (champignons, moisissures) doivent subir un nettoyage et dégraissage minutieux ainsi que faire l'objet d'un traitement adapté.

Conservation & élimination

Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine non ouvert et entreposé dans un lieu frais à l'abri du gel. Déposer le pot vide dans un centre de traitement de déchets. Pour éliminer les restes de produit, respecter les dispositions locales et nationales en vigueur.

Sécurité

Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Appeler un médecin en cas de malaise. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales, régionales, nationales ou internationales. Contient des produits biocides (agents de conservation). Contient : 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one + CMIT/MIT (3:1). Peut produire une réaction allergique.