



Satinéo

Laque multicouche extra résistante

Description

Laque multicouche (sous-couche et finition) haut de gamme. Fait preuve d'une excellente adhérence sur des supports de nature très diverse et d'une excellente résistance face aux intempéries, UV et variations de température. Offre également une bonne résistance aux griffes et à l'usure. Aspect légèrement satiné.

Supports

S'applique sur des supports intérieurs et extérieurs en bois, acier galvanisé, zinc, aluminium, (plaque de) plâtre, béton, enduit de ciment, briques, etc.

Propriétés

• Liants :	résine 100 % acrylique
• Charges solides :	dioxyde de titane et charges minérales
• Solvants :	eau et glycols
• Densité :	± 1,34
• Extrait sec en poids :	± 55 %
• Extrait sec en volume :	± 42 %
• Unité de brillance :	légèrement satiné (10 GU à 60°)
• Résistance à la chaleur :	jusqu'à 60°C
• Épaisseur de film recommandée par couche	
Sec :	33 µm - 40 µm
Humide :	83 µm - 100 µm

Teneur en COV

Ce produit contient maximum 130 g/l.
Valeur limite en UE pour ce produit (Cat. A/d) : 130 g/l (2010).

Temps de séchage à 20 °C

• Hors collant :	30 minutes
• Recouvrable :	3 heures
• Dur :	2 à 3 jours

Rendement

10 à 12 m²/l en fonction du support et de la méthode d'application.

Taux de dilution

5 à 10 % d'eau.

L'efficacité de nos produits ou systèmes repose sur une étude approfondie en laboratoire et une longue expérience pratique. Nous déclinons néanmoins toute responsabilité en cas de problème car le résultat final peut être influencé par nombre de facteurs dont nous n'avons pas nécessairement connaissance. Version du 08/09/2026.



Satinéo

Laque multicouche extra résistante

Pistolet airless (testé à 20 °C avec produit non teinté)

- **Pression :** 100 - 120 bars
- **Buse :** 0,013" - 0,015"
- **Angle :** 40° - 60°
- **Dilution :** 0 %
- **Rendement maximal par couche :** 4 m²/l

Caractéristiques

- Application aisée.
- Excellente adhérence sur une grande variété de supports.
- Isole les taches de nicotine, suie et autres taches solubles dans l'eau.
- Excellente résistance aux intempéries, UV et variations de température.
- Bonne résistance aux griffes et à l'usure.
- Usage en intérieur et extérieur.

Conditionnements disponibles

1l - 2,5l

Conditions d'application

Température ambiante entre 10°C et 25°C avec une humidité du support de maximum 10 %.

Instructions d'application

- Le produit s'applique sur un support sain, propre et sec.
- Les supports brillants doivent être dépolis avant de commencer l'application.
- Les supports farinants ou très absorbant doivent être traités au préalable avec une impression fixatrice.
- Les supports sales ou infectés (champignons, moisissures) doivent subir un nettoyage et dégraissage minutieux ainsi que faire l'objet d'un traitement adapté.

Conservation & élimination

Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine non ouvert et entreposé dans un lieu frais à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil. Déposer le pot vide dans un centre de traitement de déchets. Éliminer les restes de produit conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur.

Sécurité

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Appeler un médecin en cas de malaise. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales, régionales, nationales ou internationales. Contient des produits biocides (agents de conservation). Contient : 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one + CMIT/MIT (3:1). Peut produire une réaction allergique.