



Siliguard XT

Laque multicouche microporeuse
extra résistante

Description

Laque alkyde microporeuse multicouche (sous-couche, intermédiaire et finition). Régulatrice d'humidité. Fait preuve d'une excellente adhérence sur les boiseries et anciennes couches de laque ainsi que d'une excellente couverture des arêtes. Offre une excellente résistance aux intempéries, aux UV et à l'encrassement. Aspect satiné.

Supports

S'applique sur des boiseries extérieures et intérieures.

Peut être appliquée sur des supports déjà peints en métal et PVC dur.

Propriétés

• Liants :	résines alkydes renforcées au silicone
• Charges solides :	dioxyde de titane et charges minérales
• Solvants :	hydrocarbures aliphatiques et éthers de glycol
• Densité :	± 1,38
• Extrait sec en poids :	± 78 %
• Extrait sec en volume :	± 65 %
• Unité de brillance :	satiné (35 GU à 60°)
• Résistance à la chaleur :	jusqu'à 60°C
• Épaisseur de film recommandée par couche	
Sec :	44 µm - 55 µm
Humide :	67 µm - 83 µm

Teneur en COV

Ce produit contient maximum 300 g/l.

Valeur limite en UE pour ce produit (Cat. A/d) : 300 g/l (2010).

Temps de séchage à 20 °C

• Hors collant :	5 heures
• Recouvrable :	20 heures
• Dur :	2 à 3 jours

Rendement

12 à 15 m²/l en fonction du support et de la méthode d'application.

L'efficacité de nos produits ou systèmes repose sur une étude approfondie en laboratoire et une longue expérience pratique. Nous déclinons néanmoins toute responsabilité en cas de problème car le résultat final peut être influencé par nombre de facteurs dont nous n'avons pas nécessairement connaissance. Version du 08/09/2026.



Siliguard XT

Laque multicouche microporeuse
et extra résistante

Taux de dilution

5 à 10 % de white-spirit.

Caractéristiques

- Excellent pouvoir opacifiant.
- Pouvoir garnissant élevé.
- Bonne couverture des arrêtes.
- Microporeux.
- Entretien aisé.

Conditionnements disponibles

1l - 2,5l

Conditions d'application

Température ambiante entre 10°C et 25°C avec une humidité du support de maximum 10 %.

Instructions d'application

- Le produit s'applique sur un support sain, propre et sec.
- Les supports brillants doivent être dépolis avant de commencer l'application.
- Les supports farinants ou très absorbant doivent être traités au préalable avec une impression fixatrice.
- Les supports sales ou infectés (champignons, moisissures) doivent subir un nettoyage et dégraissage minutieux ainsi que faire l'objet d'un traitement adapté.

Conservation & élimination

Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine non ouvert et entreposé dans un lieu frais à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil. Déposer le pot vide dans un centre de traitement de déchets. Éliminer les restes de produit conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur.

Sécurité

Attention : liquide et vapeurs inflammables. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.

